

Tuoteseloste

FLEXIKIRKAS H2O

KÄYTTÖALA

Käytetään tiivisteinä kaiken tyyppisille avoimille saumoille 10 mm saakka. Esim. veneiden heloitusten alla, märkätilan saumoihin, tiivistykseen maalattujen pintojen ympärille, laminaattilevyihin ym. Päällemaalattavissa, helposti puhtaana pidettävä.

HUOM! Massan on oltava läpikovettunut ennen kuin se asetetaan alttiiksi vedelle.

OMINAISUUDET

Tarttuu hyvin kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Voi levittää myös kosteille pinnoille. Esikäsitely on tarpeellista ainoastaan silloin, kun saumuspinnat ovat voimakkaasti imeviä. Voi levittää aina +5°C lämpötilaan saakka. Vastustuskykyinen mekaaniselle vahingonteolle, sormenkestävä, päällemaalattavissa, ei ime pölyä. Hyvät vanhenemisominaisuudet. Kestää lämpötilavaihtelut -30°C ja +70°C:n välillä.

KÄYTTÖOHJEET

Saumuspintojen on oltava puhtaat ja vapaa irtonaisista osista, mutta niiden ei tarvitse olla kuivia. Käytä tarvittaessa pohjalistaa. Sen tulee olla polyeteenia tai kumia, jossa on suljetut solut. Voimakkaasti imevän alustan kohdalla esikäsitellään pinnat liuoksella, joka koostuu 1. osa saumausmassaa ja 2. osaa vettä. Liuoksen on oltava kuiva ennen saumausta. Saumausmassa on levitettävä niin, että se ei tartu takana olevaan materiaaliin jos saumassa esiintyy liikettä. Sauman on oltava ohuempi keskeltä kuin sivuilta noin 1/3 sauman leveydestä, kuitenkin vähintään 5 mm. Tasoitetaan palettiveitsellä, kumilastalla tai kostetutulla sienellä. Työkalut puhdistetaan vedellä. Tahrat käsistä ym. pestään pois.

TEKNISET TIEDOT

MATERIAALI	Kumimainen akryylidispersio, 1 komponentti
KOVETTUMISSYSTEEMI	Veden haihtuminen
KOOSTUMUS	Pehmeä tahna
LIUOTINAINAINE	Vesi
TIHEYS	Noin 1,1
KUIVA-AINEPITOISUUS	58% +/- 1%
VARASTOINTI	Ei alle 0°C. SUOJATTAVA PAKKASELTA
VARASTOINTIAIKA	1 vuosi avaamattomana
VÄRIT	Lasikirkas, valkoinen, harmaa, beige
PAKKAUS	0,3 l patruuna
KOSKETUSKUIVA	30 minuutin kuluttua muodostuu elastinen kalvo
LÄPIKOVETTUMINEN	24 tunnin kuluttua (5x5mm) +25°C ja 50% suhteellinen kosteus
PÄÄLLEMAALATTAVUUS	Kyllä. Sekä muovi- että alkydimaalilla
LÄMPÖTILAKESTÄVYYS	-30°C - +70°C. (jatkuvasti)
PALONKESTÄVYYS	Hyvä
VANHENEMISKESTÄVYYS	Osooni ja UV-säteily eivät vaikuta. Muuttumaton väri
KUTISTUMISPITO	Ei halkeilemia
MUODONMUUTOSVASTUS	< kp/kcm 17,5% venymällä
ARVIOITU ELINIKÄÄ	Oikealla tavalla suoritettu työ vähintään 10 vuotta
TYÖNTIKIJÄN SUOJATOIMET	Tuotetta ei ole luokiteltu helposti syttyväksi tai vaaralliseksi. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.