

Tuoteseloste

RUOTSIN PUNAMAALI

TUOTETYYPPI

Ruotsin Punamaali on keittomaali ns perinteinen punamultamaali, joka rakentuu veteen keitetystä väriaineesta lisäaineena pellavaöljy ja tärkkelys.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään maalamattoman ja höyläämättömän puutavaran sekä aikaisemmin punamultamaalilla maalattujen pintojen maalaukseen. Sitä ei kuitenkaan pidä käyttää aikaisemmin öljy-, alkyydi-, tai lateksimaaleilla maalattujen eikä höylättyjen puupintojen maalamiseen.

OMINAISUUDET

Ruotsin Punamaali on nykyaikainen keittomaali, joka sisältää luonnon rautaoksidipunasta pigmenttiä. Usein kosketeltavia pintoja ei tule käsitellä tämäntyyppisellä maalilla.

ESIKÄSITTELY

Uudet pinnat harjataan puhtaiksi puukuiduista ym. Aikaisemmin punamultamaalilla maalatut pinnat pestään. Kun pinta on kuivunut raaputa ja harjataan tarkasti.

MAALAUS

Sekoita yhtenäistä pintaa varten kaikki arvioitu tarvittava maali isommassa astiassa. Käytä leveää ns. julkisivusivellintä ja sivele tasaisia kerroksia ilman että "kuivasivelet". Älä maala alhaisissa lämpötiloissa tai auringon kuumentamille pinnoille. Älä keskeytä maalaustyötä keskellä maalattavaa pintaa. Älä maala liian paksult. Aikaisemmin punamultamaalilla maalatut pinnat sivellään kertaalleen. Maalaamaton sahattu puutavara sivellään kaksi kertaa, mahd. ohennettuna 10% vedellä ensimmäisellä kerralla. Maalaa toinen kerros aikaisintaan viikon kuluttua.

TEKNISET TIEDOT

VÄRISÄVYT	Taalainpunainen
PAKKAUS	10L
RIITTOISUUS	2-4 m ² / litra
OHENNE	Vesi
SIDEAINE	Pellavaöljy ja tärkkelys.
TIHEYS	1,10
KUIVA-AINEPITOISUUS	25%
KUIVUMISAIKA	2 tuntia
KILTO	Täyshimmeä
TYÖKALU	Sivellin
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS	Vesi
VARASTOINTI	Suojattava pakkaselta

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.

LIWELL KEMI AB
Oy Carosa Ab

Puhelin +46414-14670 Fax +46414-411509
Puhlin/Fax 02-2774040

E-mail info@liwellkemi.se
E-mail info@carosa.fi