

# Tuoteseloste

## VENTFLEX H2O

### KÄYTTÖALA

Ilmastointikanavistojen tiivistykseen mm. sairaaloissa, teollisuusrakennuksissa, konttoritaloissa, kouluissa, ravintoloissa ja hotelleissa. Eristysmateriaalien liimaamiseen. Äänieristysmassana laskemaan äänen tasoa peltirakenteissa. Tiivisteenä putkien läpivieneissä, kierresaumakanavien lähtökauluksissa, ilmastointikoneistoissa, vetokaapeissa jne.

### OMINAISUUDET

Hyvä tarttuvuus mm. galvanoituun peltiin, PVC:hen, metalliin, puuhun, betoniin, tileen ja lasiin jopa kosteaan kylmään peltiin. Voi levittää aina +5°C lämpötilaan saakka. Kuivuessa kutistuu hieman, muttei rakoile. Kosketuskuiva noin 30 minuutin kuluessa. Voidaan päällemaalata noin 4 tunnin kuluessa. Ei sisällä liuotinaineita.

### KÄYTTÖOHJEET

Levitetään ruiskulla, lastalla tai siveltimellä 3-5 mm paksult. Jotta saavuttaisiin sopiva levittyvyys siveltimellä voidaan massaan lisätä muutama prosentti vettä. Suojele vasta levitettyä massaa sateelta vähintään 12 tuntia. Työvälineet puhdistetaan vedellä ennen kuin massa kuivaa ja asetoonilla tai raaputtamalla sen jälkeen kun massa on kuivunut.

### TEKNISET TIEDOT

<b>MATERIAALI</b>	Kumimainen akrylidispersio
<b>KOVETTUMISSYSTEEMI</b>	Veden haihtuminen
<b>LIUOTINAINE</b>	Vesi
<b>KOOSTUMUS</b>	Pehmeä tixotrooppinen ja hajuton tahna
<b>LAIMENNUSAINE</b>	Vesi
<b>TIHEYS</b>	Noin 1,5kg/litra
<b>TULENARKUUS</b>	Ei palonarka
<b>KUIVA-AINEPITOISUUS</b>	Noin 85%
<b>VARASTOINTI</b>	Suojattava pakkaselta
<b>VARASTOINTIAIKA</b>	1 vuosi avaamattomana
<b>RIITTOISUUS</b>	0,3 l patruuna 3 mm suulakkeella noin 40 m, 6 mm suulakkeella noin 10m
<b>VÄRIT</b>	Harmaa
<b>PAKKAUS</b>	0,3 l patruuna
<b>KOSKETUSKUIVA</b>	30 minuutin kuluessa
<b>LÄPIKOVETTUMINEN</b>	24 tunnin jälkeen (3 mm paksuus) saadan elastinen tuote
<b>PURISTUSVAHVUUS</b>	VVS-AMA-83
<b>PÄÄLLEMALATTAVUUS</b>	Kyllä
<b>LÄMMÖNKESTÄVYYS</b>	-40 - +70 °C (jatkuvasti)
<b>VANHENEMISKESTÄVYYS</b>	Otsooni tai UV-säteily eivät vaikuta.
<b>ARVIOITU ELINIKÄÄ</b>	Vähintään 10 vuotta edellyttäen että saumalla on oikeat saumamitat
<b>TYÖNTEKIJÄN SUOJATOIMET</b>	Tuotetta ei ole luokiteltu helposti syttyväksi tai vaaralliseksi. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. Ryhmä 55 Tyyppi 556

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.

**LIWELL KEMI AB**  
Oy Carosa Ab

**Puhelin +46414-14670 Fax +46414-411509**  
Puhlin/Fax 02-2774040

**E-mail [info@liwellkemi.se](mailto:info@liwellkemi.se)**  
**E-mail [info@carosa.fi](mailto:info@carosa.fi)**