

# Produktinformation

## ***FLEXIKLAR H<sub>2</sub>O***

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Används till tätningar av alla typer med öppna fogar upp till 10 mm. T ex under beslag på båtar , fogar i våtutrymmen, tätning runt målade ytor, laminatskivor mm. Övermålningsbar, lätt att hålla ren.

**OBS!! Massan skall vara genomhärdad innan den blir utsatt för vatten.**

### **EGENSKAPER**

God vidhäftning mot alla byggnadsmaterial. Kan appliceras även på fuktiga ytor. Förbehandling är endast nödvändig när fogytorna är starkt sugande. Applicerbar i temperaturer ner till +5°C. Motståndskraftig mot mekanisk åverkan, fingerfast, övermålningsbar, absorberar ej damm. Goda åldringsegenskaper. Tål temperaturer från -30°C till +70°C.

### **ARBETSBESKRIVNING**

Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar men behöver ej vara torra. Dreva med polyeten eller gummilist med slutna celler vid behov. Vid starkt sugande underlag förbehandlas ytorna med en primer bestående av 1 del fogmassa och 2 delar vatten. Primern skall ha torkat före fogning. Fogmassan skall appliceras så att den inte häftar vid något bakomliggande material om det förekommer rörelser i fogen. Fogsträngen skall vara tunnare på mitten än vid sidorna ca 1/3 av fogens bredd dock minst 5 mm. Jämning med palettkniv, gummispackel eller fuktad svamp. Verktyg rengöres med vatten. Fläckar på händerna m.m. tvättas bort.

### **TEKNISKA DATA**

<b>MATERIALTYP</b>	Gummiliknande acryldispersion, 1-komponent
<b>HÄRDSYSTEM</b>	Avdunstning av vatten
<b>KONSISTENS</b>	Mjuk pasta
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Vatten
<b>DENSITET</b>	Ca 1,1
<b>TORRHALT</b>	58% +/- 1%
<b>LAGRING</b>	Ej under 0°C. AKTAS FÖR KYLA
<b>LAGRINGSTID</b>	1 år i obruten förpackning
<b>FÄRG</b>	Glasklar, vit
<b>FÖRPACKNINGAR</b>	0,3 liter patron
<b>KLIBBFRI</b>	Efter 30 minuter bildas en elastisk hud
<b>GENOMHÄRDAD</b>	Efter 24 tim. (5x5mm) +25°C och 50% rel.luftfuktighet
<b>ÖVERMÅLNINGSBAR</b>	Ja. Med såväl plast- som alkydfärg
<b>TEMPERATUR- BESTÄNDIGHET</b>	-30°C -- +70°C (kontinuerligt)
<b>BRANDHÄRDIGHET</b>	God

## **FLEXIKLAR H<sub>2</sub>O, sid 2**

**ÅLDRINGSEGENSKAPER  
FASTHÅLLEN KRYMPNING  
BERÄKNAD LIVSLÄNGD  
ARBETARSKYDD**

Påverkas ej av ozon eller UV-ljus, färgstabil  
Ingen sprickbildning  
Vid rätt utfört arbete minst 10 år.  
Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För  
Ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.