

# Produktinformation

## **GOLV & VÄGGLIM 101**

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Homogena vinylmattor samt vinylmattor med glasfiber- eller mineralfiberbaksida, kork ed PVC-foliebaksida, vinylmattor med PVC-skumbaksida på sugande underlag, linoleum, syntetiska textilmattor med eller utan skumbaksida.

Underlag; Spån- och träfiberskivor samt torr betong. Betong med fuktrisk skall isoleras med fuktisolering, se HUS-AMA 83.

### **EGENSKAPER**

Öppentid upp till 30 min. beroende på temperatur och luftfuktighet.

### **ARBETSBEKRIVNING**

HUS-AMA 83. Temperaturen skall vara minst +18°C, relativa luftfuktigheten högst 60%. Underlaget skall vara torrt, plant och fritt från lösa partiklar.

### **GOLV, SUGANDE UNDERLAG**

Limmet sprids med tandad spackel. Mattor kan läggas ut omedelbart efter limpåföringen. Pressa med vält så att all luft avlägsnas.

Plattor; Vänta med att lägga ut plattorna tills att limmet är så torrt att de ej glider i det våta limmet.

### **GOLV, TÄTA UNDERLAG**

Limmet sprids på underlaget med tandad spackel. Mattvåden läggs och dras upp omedelbart för att luftas i 10-20 minuter. Fixeras därefter och pressas fast med vält. Om luftning inte är möjlig får limmet stå 20-30 minuter innan mattvåden läggs på. kontrollera dock att limmet är aktivt.

### **VÄGG**

Rolla på limmet med lammullsroller. Vägghstrykningsmetoden eller tapetseringsmetoden användes i enlighet med väggmaterialleverantörens anvisningar. Använd dock väggstrykningsmetoden till PVC-skummattor.

### **TEKNISKA DATA**

<b>TYP</b>	Akryl
<b>FÄRG</b>	Ljust gulvit
<b>KONSISTENS</b>	Smidig och tixotrop
<b>SPECIFIK VIKT</b>	1,25
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Vatten
<b>BRANDKLASS</b>	Ej brandfarlig
<b>TORRHALT</b>	Ca 67%

## GOLV & VÄGGLIM 101, sid 2

<b>MÄRKNING</b>	Hanterings- och rengöringsföreskrift; Vid arbete med limprodukter skall alltid god arbetshygien iakttas. vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs i vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-sprit. OBS! T-SPRIT ÄR BRANDFARLIGT. Ytterligare info finns i VARUINFORMATION, Hälsa- och miljöfarligt.
<b>BESTÄNDIGHET</b>	God mot vatten och alkali
<b>KÖLDKÄNSLIGHET</b>	Tål ej nedkylning under 0°C
<b>ARBETSTEMPERATUR</b>	Ej under +18°C
<b>REDSKAP</b>	Tandad spackel på golv eller lammullsroller på vägg
<b>ÅTGÅNG</b>	4-6 kvm per liter
<b>ÖPPENTID</b>	Våtlimning ca 0-30 min. Häftlimning 30-90 min. beroende på temperatur och luftfuktighet
<b>LAGRING</b>	Minst 1 år i väl sluten förpackning på frostfri plats
<b>FÖRPACKNINGAR</b>	1,0 liters burk 5,0 liters hink 15 liters hink
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

### **TÅL EJ FROST !!**

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.