

# Produktinformation

## **LACKFÄRG 30 halvblank**

### **PRODUKTTYP**

LACKFÄRG 30 halvblank är en tixotrop alkydfärg avsedd för målning av trä- och stålytor inomhus vid ny- och ommålning.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

LACKFÄRG 30 halvblank används på bl.a. snickerier, möbler, och järnytor inomhus.

### **EGENSKAPER**

LACKFÄRG 30 halvblank är lättstruken, har bra täckförmåga och god utflytning. Den ger en hård och repfast yta och har god vidhäftning på de flesta material.

### **NYMÅLNING / FÖRBEHANDLING**

**Trä, board, spånplattor;** Grunda med INNEGRUND ev. spackling görs med SNICKERISPACKEL. Grunda på de spacklade ytorna.

**Järn;** Skrapa och stålborsta. Tvätta med Lacknafta. Grunda med PLÅTPRIMER eller INNEGRUND  
**Färdigmålning;** Färdigmåla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 30 halvblank.

### **OMMÅLNING / FÖRBEHANDLING**

**Målade ytor;** Tvätta med MÅLARSODA. Skölj noga med vatten.

**Fabriksmålade snickerier;** Dessa skall dessutom slipas med fint slippapper eller grundas med INNEGRUND för att få en bra vidhäftning. Skrapa bort lös färg. Ev. spackling görs med SNICKERISPACKEL. Grunda på de spacklade ytorna.

**Färdigmålning;** Måla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 30 halvblank.

### **TEKNISKA DATA**

<b>KULÖRER</b>	Antikvit, vit, svart, ljusgrå, blågrå, apricos och gul
<b>FÖRPACKNINGAR</b>	0,3, 0,75 och 2,5 liters
<b>MATERIALÅTGÅNG</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter och behandling
<b>BINDEMEDEL</b>	Alkyd
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Lacknafta
<b>DENSITET</b>	Ca 1.15 kg/liter
<b>TORRHALT</b>	Ca 65 %
<b>TORKTID</b>	Klibbfri efter ca 5 timmar. Övermålningsbar efter ca 16 timmar
<b>GLANS</b>	Halvblank
<b>FÖRTUNNING</b>	Lacknafta. Vid sprutning kan tixotropin brytas med hjälp av Lacknafta.
<b>RENGÖRING</b>	Lacknafta

# LACKFÄRG 30, sid 2

## **APPLICERING**

Pensel, rulle eller spruta. Vid rullmålning rekommenderas Lackfärgsrulle. Efterslätning med pensel eller planstrykare bör göras.

## **BERÄKNAD LIVSLÄNGD ARBETARSKYDD**

Vid rätt utfört arbete minst 10 år  
Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2.  
För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.