

# Produktinformation

## **LACKFÄRG 80 blank**

### **PRODUKTTYP**

LACKFÄRG 80 blank är en tixotrop alkydfärg avsedd för målning av trä- och stålytor både inom- och utomhus vid ny- och ommålning.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

LACKFÄRG 80 blank används på bl.a. snickerier, möbler och järndetaljer som staket, räcken, redskap.

### **EGENSKAPER**

LACKFÄRG 80 blank har många utmärkta egenskaper. T.ex. bra täckförmåga, lättstruken, god utflytning, hög och säker glans, god väderbeständighet, hård och repfast yta. Den har en god vidhäftning på de flesta material.

### **NYMÅLNING INOMHUS**

**Trä, board, spånplattor;** Grunda med INNEGRUND. Ev. spackling görs med SNICKERISPACKEL. Grunda på de spacklade ytorna. Måla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

**Järn;** Skrapa och stålborsta. Tvätta med Lacknafta. Grunda med PLÅTPRIMER eller INNEGRUND. Färdigmåla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

### **OMMÅLNING INOMHUS**

**Målade ytor;** Tvätta med MÅLARSODA. Skölj noga med vatten. Fabriksmålade snickerier skall dessutom slipas med fint slippapper eller grundas med INNEGRUND. Ev. spackling görs med SNICKERISPACKEL. Grunda på de spacklade ytorna. Måla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

### **NYMÅLNING UTOMHUS**

**Trä;** Grunda med UTEGRUND. Måla 2 eller 3 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

**Järn;** Skrapa och stålborsta noggrant. Tvätta med Lacknafta. Grunda med PLÅTPRIMER. Måla 2 eller 3 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

### **OMMÅLNING UTOMHUS**

**Målade träytor;** Tvätta med MÅLARSODA. Skölj noga med vatten. Skrapa bort lös färg. Trärena ytor målas 1 gång med LACKFÄRG 80 blank. Färdigmåla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

**Målade järnytor;** Tvätta med MÅLARSODA. Skölj noga med vatten. Skrapa bort lös färg. Stålborsta noggrant bara järnytor. Grunda med PLÅTPRIMER på rena järnytor. Måla 1 eller 2 gånger med LACKFÄRG 80 blank.

# LACKFÄRG 80, sid 2

## TEKNISKA DATA

<b>KULÖRER</b>	vit, antikvit, svart, gul, grön, röd, blå
<b>FÖRPACKNINGAR</b>	0,75 och 0,3 lit.
<b>MATERIALÅTGÅNG</b>	8-10 m <sup>2</sup> / liter och behandling
<b>BINDEMEDEL</b>	Alkyd
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Lacknafta
<b>DENSITET</b>	Ca 0,92 svart, 1,07 övriga kg/liter
<b>TORRHALT</b>	Ca 65 %
<b>TORKTID</b>	Klibbfri efter ca 5 timmar. Övermålningsbar efter ca 16 timmar
<b>GLANS</b>	80 högblank
<b>FÖRTUNNING</b>	Lacknafta. Vid sprutning kan tixotropin brytas med hjälp av Lacknafta
<b>RENGÖRING</b>	Lacknafta
<b>APPLICERING</b>	Pensel, rulle eller spruta. Vid rullmålning rekommenderas Lackfärgsrulle. Efterslätning med pensel eller planstrykare bör göras
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.