

# Produktinformation

## ***OLJEFÄRG med linolja***

### **PRODUKTTYP**

OLJEFÄRG är en halvblank traditionell oljefärg. Den är avsedd för målning av träytor utomhus både för ny- och ommålning.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

OLJEFÄRG användes på bl.a. träfasader, fönster, snickerier, staket etc. Färgen kan också användas på järnytor och förzinkade ytor, som t.ex. fönsterbleck, stuprör, hängrännor men i dessa fall behövs speciell grundfärg.

### **EGENSKAPER**

OLJEFÄRG har en mycket bra inträngning i poröst och dåligt trä.

### **NYMÅLNING**

**Obehandlat trä;** Rengör ytan från löst sittande smuts. Grunda med GRUNDOLJA. Grundmåla med UTEGRUND. Färdigmåla med OLJEFÄRG

**Järn- & stálytor;** Rengör ytan med skrapa och stålborste. Grunda med ROSTSKYDDSPRIMER. Färdigmåla 2 gånger med OLJEFÄRG.

**Fuktutsatta Träpartier;** T.ex. panelskarvar och ändträ behandlas med GRUNDOLJA och mätts med UTEGRUND. Färdigmåla med OLJEFÄRG.

### **OMMÅLNING**

**Förut målat trä;** Tvätta med MÅLARTVÄTT. Skölj noga med vatten. Skrapa bort löst sittande färg. Blanka ytor (t.ex. under takutsprång) nermattas med grovt slippapper. Grunda trärena ytor med UTEGRUND. Färdigmåla 1 eller 2 gånger med OLJEFÄRG

### **OBS !**

Om det gäller gamla, tjocka spruckna oljefärgsskikt bör dessa helst avlägsnas till trä ren yta. Behandlas sedan som nytt trä. Trasor och dylikt som använts måste efter användning oskadliggöras (t.ex. eldas upp eller placeras i en burk med vatten), då risk annars finns för självantändning. Måla ej på solheta ytor eller på fuktiga underlag eller vid fuktig väderlek. Tidigare latexfärgsmålade träytor skall målas om med latexfärg.

### **TEKNISKA DATA**

**KULÖRER**

vit, brun,röd, grå, blå, gul, svart och grön

**FÖRPACKNINGAR**

0,75, 4 och 12 liters

**MATERIALÅTGÅNG**

5-7m<sup>2</sup> / liter

## OLJEFÄRG, sid 2

<b>BINDEMEDEL</b>	Linolja, alkyd
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Nafta
<b>DENSITET</b>	1.3 kg/liter
<b>TORRHALT</b>	Ca 75 %
<b>TORKTID</b>	Klibbfri efter 24 timmar. Kan övermålas efter ca 48 timmar.
<b>APPLICERING</b>	Pensel
<b>FÖRTUNNING OCH RENGÖRING</b>	Nafta
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se <i>Säkerhetsdatablad</i> .

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.