

Produktinformation

ROTSKYDDSPRIMER

PRODUKTTYP

ROTSKYDDSPRIMER är en oljebaserad grundfärg avsedd för stålytor såväl utom- som inomhus. Den medger målning på relativt dåligt rengjorda stålytor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ROTSKYDDSPRIMER används på stålytor, som normalt inte kan blästras utan endast kan skrapas och stålborstas. Övermålning kan göras med täckfärger som är baserade på lösningsmedel, som t.ex. PLÅTFÄRG eller LACKFÄRG.

SPECIFIKA EGENSKAPER

ROTSKYDDSPRIMER är lättstruken och har god utflytning. Den har goda vätande egenskaper, och tack vare detta har den utmärkta rostskyddande egenskaper på stålytor som enbart skrapats och stålborstas. Torktiden är dock lång. Övermålning bör ske tidigast efter 2 dygn. Alltför lång torktid bör undvikas.

BRUKSANVISNING

BEHANDLING

Olja och fett avlägsnas genom tvättning med t.ex. Lacknafta. Stålytor rengörs genom noggrann skrapning och stålborstning, helst till noggrannhetsgrad St. 2 enligt SS055900. För att erhålla maximalt resultat rekommenderas blästring till Sa 2 ½ enligt SS055900. Grunda de rengjorda och torra ytorna med ROSTSKYDDSPRIMER. Stryk flödigt så att skiktjockleken blir ca 60 µm torr film.

FÖRTUNNING

Skall normalt ej förtunnas. För eventuell justering av arbetsegenskaperna används Lacknafta. Vid konventionell sprutning rekommenderas spädning med Lacknafta.

ÖVERMÅLNING

Kan övermålas med olje- eller alkydfärg, t.ex. PLÅTFÄRG eller LACKFÄRG. Färger med starka lösningsmedel kan inte användas p.g.a. resningsrisk.

TEKNISKA DATA

KULÖRER

Röd

FÖRPACKNINGAR

0,75 och 2,5 L.

MATERIALÅTGÅNG

Ca 10m²/liter och behandling

BINDEMEDEL

Linolja och standolja

ROSTSKYDDSPRIMER, sid 2

LÖSNINGSMEDEL	Lacknafta
DENSITET(SS184111)	2,8
VISKOSITET(ASTM D562-55)	120 KU
TORRHALT	79 volym- %
TORKTID(SS184153)	Klibbfri efter ca 24 timmar. Övermålningsbar efter ca 48 timmar.
VARNINGSMÄRKNING	Innehåller; Lacknafta 1-5%. FARLIGT VID FÖRTÄRING. Risk för allvarliga skador efter ofta upprepade inandning av sprutdimma och slipdamm. Använd andningsskydd vid sprutmålning och slipning. Får inte användas till föremål som barn kan tugga eller suga på. Förvaras oåtkomligt för barn.
BRANDFARLIGHET	Klass 2 b
RENGÖRING	Verktygen rengörs med Lacknafta eller Penseltvätt
APPLICERING	Pensel, roller eller spruta, både konventionell eller högtryck
NORMER	SSG 1006-GM, St BK - N4 (2) A
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utförd arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.