Produktinformation

SOCKELFÄRG

PRODUKTTYP

Sockelfärg är en helmatt vattenburen latexfärg avsedd för ny- och ommålning av betong utomhus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Sockelfärg används huvudsakligen till socklar av betong. Den finns i väl avstämda kulörer.

EGENSKAPER

Sockelfärg är lätt att stryka eller rulla och torkar snabbt. Den har mycket god kulör- och väderbeständighet.

NYMÅLNING

FÖRBEHANDLING;
Obehandlad betong: Betongen ska vara matt och minst 2 månader gammal före målning. Löst sittande smuts borstas bort. Grunda med Sockelfärg förtunnad med 20-30 % vatten.
FÄRDIGMÅLNING; Måla 1 eller 2 gånger med Sockelfärg.
Kalkade ytor: på dessa ytor finns alltid en risk för avflagning vid målning med latexfärger.

FÖRTUNNING; Vatten.
RENGÖRING; Verktygen rengörs omedelbart efter användandet med vatten.
APPLICERING; Rulle eller pensel. Påför färgen flödigt.

OBS ! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.

TEKNISKA DATA

KULÖR	Grå, grafit och jordbrun.
FÖRPACKNINGAR	4,0 liter
MATERIALÅTGÅNG	1 lit / ca 4m²
BINDEMEDEL	akryllatex
LÖSNINGSMEDEL	Vatten.
DENSITET	1,48
VISKOSITET	Ca 20 000 cp
TORRHALT	Ca 60 %

LIWELL KEMI AB Telefon 0414-14670 Fax 0414-411509 E-mail info@liwellkemi.se

Sockelfärg, sid 2

TORKTID	4 timmar vid + 20°C
GLANS	Helmatt, 2 skalenheter
TVÄTTBARHET	Över 2000 cykler
LAGRING	Förvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara.
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Ca 5 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.