

Produktinformation

TAKFÄRG 2

PRODUKTTYP

Takfärg 2 är en helmatt vattenburen latexfärg avsedd för både ny- och ommålning av tak inomhus.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Takfärg 2 är lämplig på de flesta takmaterial som t.ex. puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber- och gipsplattor samt tidigare målade ytor.

EGENSKAPER

Takfärg 2 har obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den gulnar inte vid åldring. Ger en helmatt skäckfri yta med låg gräng. Den torkar snabbt och har god täckförmåga.

NYMÅLNING

FÖRBEHANDLING; Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar.

SPACKLING OCH ILAGNINGAR; Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter, slipa med medelfint slippapper.

FÄRDIGMÅLNING; Färdigmåla 1 eller 2 gånger

OMMÅLNING

FÖRBEHANDLING

Tidigare målade ytor, tvätta med Målartvätt eller Målarsoda. Skölj noga med vatten. Ev. blanka ytor nermattas med medelfint slippapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten.

Limfärgsmålade ytor, tvätta bort limfärgen med vatten. Om inte limfärgen kunnat tvättas bort helt är det säkrast att grunda.

Kalkade ytor, skrapa och borsta ytan väl till fast underlag. Damma av ytan eller skölj av med vatten.

FÄRDIGMÅLA; Måla 1 eller 2 gånger

FÖRTUNNING; Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

RENGÖRING; Verktygen rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

APPLICERING; Normalt används rulle och pensel. Färgen skall påföras flödigt med oregelbunden rullföring, så att avgränsade fält ej uppstår. Färgen går att högtrycksspruta.

OBS ! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.

TAKFÄRG 2, sid 2

TEKNISKA DATA

KULÖR;	Vit
FÖRPACKNINGAR;	1,0, 4,0, 9,0 och 12,0 liter
MATERIALÅTGÅNG;	Sugande underlag; 3-5m ² /liter Ej sugande underlag; 5-7m ² /liter och behandling
BINDEMEDEL	Akrylat latex
LÖSNINGSMEDEL	Vatten
DENSITET	1,53
VISKOSITET	Ca. 18.000 cp
TORRHALT	58 %
TORKTID	Klibbfri efter ca 1/2-timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar
GLANS	2 skalenheter
TVÄTTBARHET	Över 2000 cykler
LAGRING	Förvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.