

Produktinformation

TAPETLIM

ARBETSOMRÅDE

Uppsättning av tapet med pappersbaksida, t.ex. vinyl-, pappers- och textiltapeter.

EGENSKAPER

Lång öppentid, 30 minuter, möjliggör rationell arbetsgång. Ej brandfarligt. Ej vådligt.

Starkt sugande ytor förlimmas med förtunnat TAPETLIM - 1 del 5 delar vatten. För limningen skall vara helt torr innan den egentliga limningen påbörjas.

Luftfuktigheten får inte överstiga 65%, temperaturen skall vara +18° - 25°C.

ARBETSBESKRIVNING

Limmet påføres med roller eller fintandad spackel, 1 liter till ca 4 kvm. Ej vävda textiltapeter fuktas med vatten på pappersbaksidan före uppsättningen. Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på väggen. Vid uppsättning av vinyltapeter appliceras limmet på tapeten. I övrigt följes väggmaterialleverantörens anvisningar.

TEKNISKA DATA

FÖRTUNNING & RENGÖRING

Vatten, torrt lim; varmt vatten

BAS

PVAC-förstärkt stärkelsederivat

FÄRG

Vit

SPECIFIK VIKT

Ca 1,05

TORRHALT

Ca 12%

VIKOSITET

Ca 17000 cp

VÄNTETID 1

På normalt sugande underlag, ingen

VÄNTETID 2

På svagt sugande underlag, 10-20 minuter

ÖPPENTID

Ca 30 min. beroende på underlagets sugförmåga och lokalens temperatur och luftfuktighet

MATERIALÅTGÅNG

3-5 kvm. per liter

ARBETSTEMPERATUR

+18 - 25°C

LAGRING

Ca 12 månader i tätslutande emballage på frostfritt och svalt lager.

EMBALLAGE

5 och 15 liters

BERÄKNAD LIVSLÄNGD

Vid rätt utfört arbete minst 10 år

ARBETARSKYDD

Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

TÅL EJ FROST !!

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.