

Produktinformation

TRÄLIM INNE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Allt trä inomhus - block,fog och tapplimning, skarvlimning, montering och kantlistning.

EGENSKAPER

Termoplastiskt, vitt konsthartslim på PVAc bas med kort öppentid och mycket hög draghållfasthet. Ej vådligt och ej brandfarligt.

ARBETSBESKRIVNING

Påføres med pensel, spackel, limvals eller tryckanläggning på båda ytorna. Omedelbart efter limpåföringen pressas ytorna mot varandra med skruvtvingar eller tryckpress.

Förtunning; Vatten

Rengöring; Vått lim torkas bort med våt trasa

TEKNISKA DATA

BAS	PVAc-dispersion
FÄRG	vit
SPECIFIK VIKT	Ca 1,07 kg/liter
TORRHALT	Ca 45%
VISKOSITET	Ca 13.000 – 16.000 cp
ÖPPENTID	15 min./20°C
PRESSTRYCK	1-5 kg / cm ²
PRESSTID	5-10 min/20°C. Tiderna gäller jämnt,hyvlat trä. Trä med tät fiberstruktur eller med spänningar kräver fördubblad presstid
HANTERINGSTID	5 min.,till ca 1 timme beroende på limmängd, trätyp, temperatur och fuktighet
APPLICERINGSTEMP.	Lägst + 10°C
BESTÄNDIGHET	-30°C - +80°C
LAGRINGSTID	2 år i väl tillslutet emballage på frostfritt lager. Tål ej Frost
FÖRPACKNING	250ml. och 750ml.
LIMÄTGÅNG	Ca 0,2 liter/m ² .
TRANSPORT	Tål -25°C
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Version 10.0