

# Produktinformation

## U T E G R U N D

### PRODUKTTYP

UTEGRUND är en grundfärg baserad på fet alkyd och olja. Den är avsedd som grundfärg på trä före täckfärgsmålning med vattenburna latexfärg och alkydoljefärger utomhus.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

UTEGRUND används på träfasader, -lister, -fönster etc. Före fönsterkittning grundas kittfalsen med UTEGRUND.

### EGENSKAPER

UTEGRUND har goda penetrerande (inträngande) egenskaper och binder därvid poröst trä och minskar träets rörelser vid fuktupptäckning. Dessutom hindrar den genomslag från missfärgande hartser i träet vid målning med vita och ljusa latexfärger.

### NYMÅLNING

**Fabrikgrundat och nytt trä, tidigare laserat eller impregnerat trä;** Borsta eller tvätta bort löst sittande smuts.

**Kådrikt virke;** Skrapas, borstas och avtorkas med Nafta.

**Mögelangripet virke;** Rengöres med klorin

### OMMÅLNING

**Tidigare målat trä;** Skrapa och stålborsta noggrant så att löst sittande färg avlägsnas. Grått, poröst trä slipas bort. Avlägsna gamla, tjocka och spruckna oljefärgsskikt. Tvätta med Målartvätt och Målarsoda. Skölj noga med vatten. När träet torkat gör ännu en skrapning och borstning. På hyvlat virke bör gamla färgkanter fasslipas. Mögelytor rengöres med klorin. Renskrapade ytor grundas med UTEGRUND. Är den gamla färgen i allmänt dåligt skick grunda hela ytan.

**Rödfärgsmålade ytor;** Borsta ytan med hård borste. Före målning grundas ytan med UTEGRUND förtunnad med ca 20% Lacknafta.

**Fuktutsatta träpartier;** T.ex. panelskarvar och ändträ behandlas med Impregnerande Grundolja och mättas med UTEGRUND.

**Förtunning;** Lacknafta

**Rengöring;** Verktygen rengöres med Nafta

**Applicering;** Använd lämplig pensel. Före grundning skall träet vara torrt

## UTEGRUND, sid 2

**Övermålning;** Övermålas med latex eller alkydoljefärg

**Allmänt;** Gammal färg, som skall övermålas måste ha god vidhäftning till underlaget. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och kan då blåsa sig vid övermålning, sk. "linoljafärgsblåsor".

### TEKNISKA DATA

<b>KULÖRER</b>	Vit
<b>FÖRPACKNINGAR</b>	0,75, 2,5, 4,0 och 12,0 liters
<b>MATERIALÅTGÅNG</b>	5-7 m <sup>2</sup> /liter och behandling
<b>BINDEMEDEL</b>	Alkyd,
<b>LÖSNINGSMEDEL</b>	Nafta
<b>DENSITET (SS18411)</b>	1,4
<b>TORRHALT</b>	75 %
<b>TORKTID (SS184153)</b>	Klibbfri efter 1 timme, övermålningsbar efter ca 6 tim.
<b>FÖRTUNNING</b>	Nafta
<b>RENGÖRING</b>	Verktygen rengöres med nafta
<b>APPLICERING</b>	Pensel eller spruta
<b>ÖVERMÅLNING</b>	Kan övermålas med alkyd- och latexfärger
<b>BRANDFARLIGHET</b>	Klass 2b
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är brandfarlig och vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller användning av andningsskydd typ A2. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data som vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.