

# Produktinformation

## VÄGGFÄRG 2 classic

### PRODUKTTYP

Väggfärg 2 classic är en helmatt vattenburen latexfärg avsedd för målning av väggar och tak inomhus.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Väggfärg 2 classic används för sovrums, vardagsrum, allrum, hallar etc. Den är lämplig på t.ex. puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber- och gipsplattor, väv, tapet och tidigare målade ytor.

### EGENSKAPER

Väggfärg 2 classic har en obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den gulnar icke och torkar snabbt.

### NYMÅLNING

FÖRBEHANDLING; Sandspacklade ytor, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv borstas fria från löst sittande smuts och lösa partiklar.

FÄRDIGMÅLNING; Färdigbehandla med Väggfärg 2 classic

### OMMÅLNING

FÖRBEHANDLING; **Tidigare målade ytor**; Tvätta vid behov. Ev blanka ytor nermattas med medelfint sandpapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten. **Kalkade ytor**; Skrapa och borsta ytan väl till fast underlag. Damma av ytan eller skölj av med vatten.

FÄRDIGMÅLNING; Måla 1 eller 2 gånger med Väggfärg 2 classic.

FÖRTUNNING; Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

RENGÖRING; Verktyg rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

APPLICERING; Normalt används rulle och pensel.

**OBS ! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.**

### TEKNISKA DATA

KULÖR

Se färgkarta

FÖRPACKNING

2,5 liter

MATERIALÅTGÅNG;

5-8 m<sup>2</sup>/liter och behandling

BINDEMEDEL

Akryllatex

## VÄGGFÄRG 2 classic, sid 2

<b>DENSITET</b>	1.54
<b>VISKOSITET</b>	Ca 20.000 cp
<b>TORRHALT</b>	59 %
<b>TORKTID</b>	Klibbfri efter ca 1/2-timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar
<b>GLANS</b>	2 skalenheter
<b>LAGRING</b>	Förvaras frostfritt
<b>BRANDFARLIGHET</b>	Ej brandfarlig vara
<b>BERÄKNAD LIVSLÄNGD</b>	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
<b>ARBETARSKYDD</b>	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.