

Produktinformation

VÄGGFÄRG 20

PRODUKTTYP

Väggfärg 20 är en halvmatt vattenburen akrylat latexfärg avsedd för ny- och ommålning av väggar och tak inomhus, där en tvättbar yta önskas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Väggfärg 20 används huvudsakligen i kök, trappuppgång och hallar. Den är lämplig på t.ex. puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber-, spån- och gipsskivor, väv, tapet och tidigare målade ytor.

EGENSKAPER

Väggfärg 20 har mycket god vidhäftning till bl.a. latex-, alkyd- och oljefärgsmålade ytor, varför den är mycket lämplig för reparationsmålning. Den har obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den ger en rund och mjuk gräns, torkar snabbt och gulnar inte vid åldring. Täckförmågan är mycket god.

NYMÅLNING

FÖRBEHANDLING; Sandspacklade ytor, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv, borsta bort löst sittande smuts och lösa partiklar.

FÄRDIGMÅLNING; Färdigbehandlad med Väggfärg 20.

OMMÅLNING

FÖRBEHANDLING; **Tidigare målade ytor**, tvätta med Målartvätt eller Målarsoda. Skölj noga med vatten. Ev. blanka ytor nermattas med medelfint slippapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten. **Pappers- och textiltapet**, kontrollera att tapeten sitter fast mot underlaget. Om tapeten släppt måste den klistras fast.. **Väggplast**, Tvätta med Målartvätt. Skölj noga med vatten.

FÄRDIGMÅLA; Färdigbehandla med Väggfärg 20.

FÖRTUNNING; Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

RENGÖRING; Verktygen rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

APPLICERING; Rulle eller spruta. Färgen är silad för högtryckssprutning.

OBS ! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.

Vissa kvaliteter väggplast kan vara svåra att måla på. Provstryk i tveksamma fall och kontrollera vidhäftning.

VÄGGFÄRG 20, sid 2

TEKNISKA DATA

KULÖR	Vit
FÖRPACKNINGAR	1,0, 4,0, 9,0 och 12,0 liter
MATERIALÅTGÅNG	Ca 8 m ² /liter och behandling
BINDEMEDEL	Akrylatlatex
LÖSNINGSMEDEL	Vatten
DENSITET	1,25
VISKOSITET	Ca 33.000 cp
TORRHALT	Ca 49 %
TORKTID	Klibbfri efter 1/2-timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar
GLANS	20 skalenheter
TVÄTTBARHET	Över 2000 cykler
LAGRING	Förvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.