

Produktinformation

VÄGGFÄRG 40

PRODUKTTYP

VÄGGFÄRG 40 är en vattenburen latexfärg avsedd för ny- och ommålning av väggar och tak inomhus, där en halvblank, tvättbar yta önskas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

VÄGGFÄRG 40 har en väl avpassad glans för användning i kök, hallar och badrum, skolor, korridorer etc. Den är lämplig på t.ex. puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber- och gipsplattor, väv, tapet, väggplast och tidigare målade ytor.

EGENSKAPER

VÄGGFÄRG 40 har en mycket god vidhäftning till bl.a. latex, alkyd- och oljefärgsmålade ytor, varför den är mycket lämplig för reparationsmålning. Den har obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den ger en rundare och mjukare gräng jämfört med PVA-latexfärger, torkar snabbt och gulnar inte vid åldring. Täckförmågan är mycket god.

NYMÅLNING

Förbehandling; Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar. Grunda med VÄGGFÄRG 40.

Spackling och ilagningar; Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter med VÄGGSPACKEL. Slipa med medelfint slippapper.

Färdigmålning; Färdigmåla 1 eller 2 gånger.

OMMÅLNING

Förbehandling tidigare målade ytor; Tvätta med MÅLARSODA. Skölj noga med vatten. Ev. blanka ytor nermattas med medelfint slippapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten.

Kalkade ytor; Skrapa och borsta ytan väl till fast underlag. Damma av ytan eller skölj av med vatten.

Pappers- och textiltapet;

Kontrollera att tapeten sitter fast mot underlaget. om tapeten släppt på vissa ställen måste den klistras fast.

Väggplast;

Tvätta med MÅLARSODA tillsatt med ca 5% ammoniak. Skölj noga med vatten.

Spackling och ilagningar;

Använd VÄGGSPACKEL

Färdigmålning;

Måla 1 eller 2 gånger med VÄGGFÄRG 40

Förtunning;

Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

Rengöring;

Verktygen rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

Applicering;

Normalt används rulle och pensel. Färgen går att högtrycksspruta.

VÄGGFÄRG 40, sid 2

OBS !

Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C. Vissa kvaliteter väggplast kan vara svåra att måla på. Provstryk i tveksamma fall och kontrollera vidhäftning. Utsätt inte färgen för kraftig vattenpåverkan under den första tiden. Full tvättbarhet uppnås efter ca 1 månad.

TEKNISKA DATA

KULÖR	Vit
FÖRPACKNINGAR	2,5 liter
MATERIALÅTGÅNG	6-8 m ² /liter och behandling
BINDEMEDEL	Akrylat latex
LÖSNINGSMEDEL	Vatten
DENSITET (SS184111)	1,26
VIKOSITET	Ca 34000 cp
TORRHALT	49 %
TORKTID (SS184153)	Klibbfri efter ca 1/2 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar
GLANS (SS184184)	40 skalenheter
TVÄTTBARHET (SS184164)	Över 2000 cykler
LAGRING	Förvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.