

Produktinformation

VÄGGFÄRG 7

PRODUKTTYP

Väggfärg 7 är en vattenburen latexfärg avsedd för målning av väggar och tak inomhus, där en matt, tvättbar yta önskas. Den används huvudsakligen vid nymålning eller vid ommålning av latexfärgsmålade ytor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Väggfärg 7 används för sovrum, vardagsrum, allrum, hallar etc. Den är lämplig på t.ex. puts, betong, sandspacklade ytor, träfiber- och gipsplattor, väv, tapet och tidigare målade ytor.

EGENSKAPER

Väggfärg 7 har en obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den ger en jämn gräng, torkar snabbt och kan övermålas efter ca 3 timmar. Ger ingen eftergulning och har bra täckförmåga.

NYMÅLNING

FÖRBEHANDLING; Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar.

SPACKLING OCH ILAGNINGAR; Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter. Slipa med medelfint slippapper.

FÄRDIGMÅLNING; Färdigmåla 1 eller 2 gånger.

OMMÅLNING

FÖRBEHANDLING; **Tidigare målade ytor**; Tvätta vid behov med Målartvätt eller målarsoda. Skölj noga med vatten. Ev. blanka ytor nermattas med medelfint slippapper för att få bästa vidhäftning mellan skikten **Kalkade ytor**; Skrapa och borsta ytan väl till fast underlag. Damma av ytan eller skölj av med vatten.

FÄRDIGMÅLNING; Måla 1 eller 2 gånger med Väggfärg 7.

FÖRTUNNING; Skall normalt ej förtunnas. Färgen är spädbar med vatten.

RENGÖRING; Verktyg rengörs omedelbart efter användandet med vatten.

APPLICERING; Normalt används rulle och pensel.

OBS ! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.

TEKNISKA DATA

KULÖRER

FÖRPACKNING

MATERIALÅTGÅNG;

BINDEMEDEL

DENSITET

Se färgkarta

4 och 9 liter (kulörer endast 4L)

6-8 m²/liter och behandling

Akryllatex

1.3

VÄGGFÄRG 7, sid 2

VISKOSITET	Ca 25.000 cp
TORRHALT	48 %
TORKTID	Klibbfri efter ca 1/2-timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar
GLANS	7 skalenheter
TVÄTTBARHET	Över 2000 cykler
LAGRING	Försvaras frostfritt
BRANDFARLIGHET	Ej brandfarlig vara
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.