

Produktinformation

VÄVLIM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Uppsättning av glasfiberväv, vinyltapeter med pappersbaksida samt textila väggmaterial med eller utan pappersbaksida. Ej våtutrymmen.

EGENSKAPER

Lång öppentid, 30 minuter, möjliggör rationell arbetsgång. Ej brandfarligt. Ej vådligt.

ARBETSBESKRIVNING

Starkt sugande ytor förlimmas med förtunnat VÄVLIM. - 1 del lim, 5 delar vatten. Förlimningen skall vara helt torr innan den egentliga limningen påbörjas.

Luffuktigheten får inte överstiga 65%, temperaturen skall vara +18°C - 25°C.

Limmet påføres med roller eller fintandad spackel, 1 liter till ca 4 kvm. Ej vävda textiltapeter fuktas med vatten på pappersbaksidan före uppsättningen. Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på väggen. Vid uppsättning av vinyltapeter appliceras limmet på tapeten. I övrigt följes väggmaterialleverantörens anvisningar.

TEKNISKA DATA

BAS	PVAC - förstärkt stärkelsederivat
FÄRG	Vit
SPECIFIK VIKT	Ca 1,1
TORRHALT	Ca 15%
VISKOSITET	Ca 25000 cp
FÖRTUNNING/RENGÖRING	Vatten. Torrt lim, varmt vatten.
VÄNTETID	På normalt sugande underlag, ingen. På svagt sugande underlag, 10-20 minuter.
ÖPPENTID	Ca 30 minuter beroende på underlagets sugförmåga och lokalens temperatur och luffuktighet
MATERIALÅTGÅNG	3-5 kvm. per liter
ARBETSTEMPERATUR	+ 18 - 25°C
LAGRING	Ca 12 månader i tätslutande emballage op frostfritt svalt lager.
EMBALLAGE	5 och 15 liters
BERÄKNAD LIVSLÄNGD	Vid rätt utfört arbete minst 10 år
ARBETARSKYDD	Produkten är ej klassad som brandfarlig eller vådlig. För ytterligare information se varuinformationsblad.

TÅL EJ FROST !!!!!

De tekniska data vid redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.